

ACCZENT EXCELLENCE 70 PLANET²

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	ACCZENT EXCELLENCE 70 PLANET ²
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Heterojen Kompakt Vinil Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.00 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	2.700 g/m ²
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.70 mm
Yüzey Güçlendirme		TopClean™
Teslim Şekli	EN ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 25 m x 200 cm Art. no. 25101 __ __ 3 dijital renk kodu
CE KRİTERLERİ (EN 14041)		
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0132-0063-DoP-2016-04
Yangın Direnci	EN ISO 13501-1	B _{f1} s1 beton ve ahşap yüzeylerde
Statik Elektriksel Direnç	EN 1815 EN 1081	< 2 kV beton üzerinde R1 > 10 ⁹ Ω
Termal Direnç	EN 12667	Yaklaşık 0.02 m ² K/W
Kayma Direnci	EN 13893	μ ≥ 0.3
TEKNİK PERFORMANS		
Kalıcı Batma		≤ 0.10 mm
Kayma Direnci		R9
Mobilya Ayağı ile Aşınma		Aşınmaz
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma		Aşınmaz
Renk Değişimi (Solmazlık)		≥ 6
Boyutsal Stabilite		≤ %0.10
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme		≤ 8 mm
Kimyasal Direnç		Yüksek direnç
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27° C
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER		
		10

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/19)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

Customs Tariff: 4820 5000



Tarkett